

## Composição Química

<b>C</b>	máximo	0,22
<b>Mn</b>		0,90/1,50
<b>P</b>	máximo	0,030
<b>S</b>	máximo	0,030
<b>Si</b>		0,15/0,40
<b>Al</b>	mínimo	0,020
<b>Cr</b>		0,15/0,35
<b>Ti</b>	máximo	0,040
<b>V</b>	máximo	0,060
<b>Mo</b>	máximo	0,50
<b>B</b>	máximo	0,0030

## Propriedades mecânicas

Dureza Brinell (HB) mínima	360
----------------------------	-----

## Condições de Norma / Fornecimento

Condição de Fornecimento

Temperado