



Norma: USI AR
Composição Química

Grau: 360

C	máximo	0,22
Mn		0,90/1,50
P	máximo	0,030
S	máximo	0,030
Si		0,15/0,40
Al	mínimo	0,020
Cr		0,15/0,35
Ti	máximo	0,040
V	máximo	0,060
Mo	máximo	0,50
B	máximo	0,0030

Propriedades mecânicas

Dureza Brinell (HB) mínima 360

Condições de Norma / Fornecimento

Condição de Fornecimento

Temperado